



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0320/300093/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท ไทรอัมพรสตีล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110000525217 [3-59-5/21สป] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ พื้นที่จัดเก็บภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน

สถานที่ตั้ง 200/1 หมู่ 7 ซอย บุญล้อม ถนน บุญเจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ หลอมเหล็ก รีดเหล็กเส้น เหล็กฉาบ ปริมาณน้ำหนัก ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ชฎารัตน์ ศิริบูรณ์

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:08 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:35 น.

และหามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชู ขิด ข้อ แก้ไข เปเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25671122-00152

ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งสีดำ วันที่วิเคราะห์ 22 พฤษภาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
โครเมียม (Wt%)	0.89	X-ray Fluorescence Spectrometry
ทองแดง (Wt%)	0.11	X-ray Fluorescence Spectrometry
แมงกานีส (Wt%)	3.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
nickel (Wt%)	0.051	X-ray Fluorescence Spectrometry
ตะกั่ว (Wt%)	0.54	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล บัวแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

วิศวกรปฏิบัติการ

29 พฤษภาคม 2567

อนุมัติโดย

นายทวี คำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

29 พฤษภาคม 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 1/3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0320/300093/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท ไทรอัมพรสตีล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110000525217 [3-59-5/21สป] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ พื้นที่จัดเก็บภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน

สถานที่ตั้ง 200/1 หมู่ 7 ซอย บุญล้อม ถนน บุญเจ้าสมิงพราย ตำบล ลำโรงเตี้ย อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ หลอมเหล็ก รีดเหล็กเส้น เหล็กฉาบ ปริมาณน้ำหนัก ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ชฎารัตน์ ศิริบูรณ์

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:08 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:35 น.

และหามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชุด ชิด ชิด แก้ไข เป็นลักษณะเดียวกัน ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะบังคับใช้

รหัสปฏิบัติการ 31-25671122-00152

ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งสีดำ วันที่วิเคราะห์ 22 พฤษภาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
สังกะสี (Wt%)	6.4	X-ray Fluorescence Spectrometry
วานideiy (Wt%)	0.026	X-ray Fluorescence Spectrometry
เหล็ก (Wt%)	50	X-ray Fluorescence Spectrometry
proto (Wt%)	0.27	X-ray Fluorescence Spectrometry
คลอริน (Wt%)	0.27	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล บัวแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

วิศวกรปฏิบัติการ

29 พฤษภาคม 2567

อนุมัติโดย

นายทวี คำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

29 พฤษภาคม 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 2/3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0320/300093/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท ไทรอัมพรสตีล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110000525217 [3-59-5/21สป] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ พื้นที่จัดเก็บภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน

สถานที่ตั้ง 200/1 หมู่ 7 ซอย บุญล้อม ถนน บุญเจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ หลอมเหล็ก รีดเหล็กเส้น เหล็กฉาบ ปริมาณน้ำหนัก ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ชฎารัตน์ ศิริบูรณ์

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11:08 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:35 น.

และหามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชุด ชิด ชิด แก้ไข เปเลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25671122-00152

ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งสีเดียว วันที่วิเคราะห์ 22 พฤศจิกายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
แคลเซียม (Wt%)	23	X-ray Fluorescence Spectrometry
ซิลิคอน (Wt%)	9.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
ไทเทเนียม (Wt%)	0.42	X-ray Fluorescence Spectrometry
รูทีเนียม (Wt%)	4.8	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล ม่วงแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

วิศวกรปฏิบัติการ

29 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายทวี คำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยพิษิฐ์รายงานภาคตะวันออก

29 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยพิษิฐ์รายงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 3/3

สิ้นสุดการรายงานผล