



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

เลขที่รายงาน อก 0320/300537/2568

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพัฒนาอย่าง สิงบปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท เอบี สตีล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10270001125589 [3-59-11/58สก] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ IF

สถานที่ตั้ง 98 หมู่ 7 ตำบล ศาลาคำวน อำเภอ เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว 10560

ประกอบกิจการ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กแท่งหรือเหล็กกรูปพรรณ ปริมาณน้ำหนัก 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก สำนักงานบริหารจัดการภาครัฐฯ ออก 25 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 08:52 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชุด ชีด ชิ้น แก๊ส แก๊สไฮ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายในรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์ อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00477

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีดำ วันที่วิเคราะห์ 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
โครเมียม (Wt%)	0.032	X-ray Fluorescence Spectrometry
ทองแดง (Wt%)	0.19	X-ray Fluorescence Spectrometry
แมงกานีส (Wt%)	2.7	X-ray Fluorescence Spectrometry
nickel (Wt%)	0.011	X-ray Fluorescence Spectrometry
ตะกั่ว (Wt%)	2.8	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

- สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ IF

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กษ์มล นุ่มเก้า

นางสาวกษ์มล บัวแก้ว

นายทวี จำปาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568

23 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 1/3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

เลขที่รายงาน อก 0320/300537/2568

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพัฒนาอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท เอบี สตีล จำกัด เลขที่เบียนโรงงาน 10270001125589 [3-59-11/58สก] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ IF

สถานที่ตั้ง 98 หมู่ 7 ตำบล ศาลาคำวน อำเภอ เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว 10560

ประกอบกิจการ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กแท่งหรือเหล็กกรูปพรรณ ปริมาณน้ำหนัก 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก สำนักงานบริหารจัดการภาครัฐฯ ออก 25 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 08:52 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชุด ชีด ชิ้น แก๊ส แก๊สไฮ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายในรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์ อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00477

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีดำ วันที่วิเคราะห์ 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
สังกะสี (Wt%)	64	X-ray Fluorescence Spectrometry
ซิลิเนียม (Wt%)	0.51	X-ray Fluorescence Spectrometry
เหล็ก (Wt%)	4.8	X-ray Fluorescence Spectrometry
คลอริน (Wt%)	24	X-ray Fluorescence Spectrometry
แคลเซียม (Wt%)	0.30	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

- สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ IF

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กษ์มล นุ่มเก้า

นางสาวกษ์มล บัวแก้ว

นายทวี จำปาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568

23 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 2/3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

เลขที่รายงาน อก 0320/300537/2568

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เอกพัฒนาอย่าง สิงบปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท เอบี สตีล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10270001125589 [3-59-11/58สก] ลำดับที่ 59

จุดเก็บ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ IF

สถานที่ตั้ง 98 หมู่ 7 ตำบล ศาลาคำวน อำเภอ เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว 10560

ประกอบกิจการ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กแท่งหรือเหล็กกรูปพรรณ ปริมาณน้ำหนัก 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก สำนักงานบริหารจัดการภาครัฐฯ ออก 25 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 08:52 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชุด ชิ้น ชิ้น แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายในรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์ อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00477

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีดำ วันที่วิเคราะห์ 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ซิลิโคน (Wt%)	0.79	X-ray Fluorescence Spectrometry
ไทเทเนียม (Wt%)	0.031	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก
- สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ IF

ทบทวนโดย

กษมล นั่งแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นายทวี จำปาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเดือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเดือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างโคก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 3/3

สิ้นสุดการรายงานผล