



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/300338/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท หัวจง อุตสาหกรรม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10740008625609 [3-106-86/60สก] ลำดับที่ 106

จุดเก็บ ภายในอาคาร

สถานที่ตั้ง 18/15 หมู่ 7 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตสังกะสีออกไซด์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายพงศ์ธร ธีระชัย
สังกัด สอจ.สมุทรสาคร เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:15 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 25 มีนาคม 2568 เวลา 10:53 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ข่า แก๊ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680325-00314

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีน้ำตาลอ่อน วันที่วิเคราะห์ 25 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
โครเมียม (Wt%)	0.30	X-ray Fluorescence Spectrometry
ทองแดง (Wt%)	0.26	X-ray Fluorescence Spectrometry
แมงกานีส (Wt%)	2.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
นิกเกิล (Wt%)	0.011	X-ray Fluorescence Spectrometry
ตะกั่ว (Wt%)	1.5	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล บัวแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

28 มีนาคม 2568





กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/300338/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท หัวจง อุตสาหกรรม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10740008625609 [3-106-86/60สก] ลำดับที่ 106

จุดเก็บ ภายในอาคาร

สถานที่ตั้ง 18/15 หมู่ 7 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตสังกะสีออกไซด์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายพงศ์ธร ธีระชัย
สังกัด สอจ.สมุทรสาคร เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:15 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 25 มีนาคม 2568 เวลา 10:53 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ข่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680325-00314

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีน้ำตาลอ่อน วันที่วิเคราะห์ 25 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
สังกะสี (Wt%)	66	X-ray Fluorescence Spectrometry
เหล็ก (Wt%)	21	X-ray Fluorescence Spectrometry
กำมะถัน (Wt%)	0.18	X-ray Fluorescence Spectrometry
คลอรีน (Wt%)	2.3	X-ray Fluorescence Spectrometry
แคลเซียม (Wt%)	1.2	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล บัวแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

28 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร



40a53cb0



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/300338/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง บริษัท หัวจง อุตสาหกรรม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10740008625609 [3-106-86/60สก] ลำดับที่ 106

จุดเก็บ ภายในอาคาร

สถานที่ตั้ง 18/15 หมู่ 7 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตสังกะสีออกไซด์จากวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายพงศ์ธร ธีระชัย
สังกัด สอจ.สมุทรสาคร เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:15 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 25 มีนาคม 2568 เวลา 10:53 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่วน แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680325-00314

ลักษณะตัวอย่าง ผงสีน้ำตาลอ่อน วันที่วิเคราะห์ 25 มีนาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ซิลิคอน (Wt%)	0.72	X-ray Fluorescence Spectrometry
ไทเทเนียม (Wt%)	0.046	X-ray Fluorescence Spectrometry
โบรมีน (Wt%)	0.060	X-ray Fluorescence Spectrometry
โพแทสเซียม (Wt%)	0.49	X-ray Fluorescence Spectrometry
รูทีเนียม (Wt%)	3.6	X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง ร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก

ทบทวนโดย

กษมล บัวแก้ว

นางสาวกษมล บัวแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

28 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร



40a53cb0

สิ้นสุดการรายงานผล